



DECAPVIT

DÉCAPANT LIQUIDE POUR PEINTURES ET VERNIS
FORMULE SURACTIVÉE - DÉCAPAGE RAPIDE ET EN PROFONDEUR

CONDITIONNEMENT : 5L

FT 09-15/ REVISION 0/ DÉCAPANTS DÉTARTRANTS INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide

Couleur : incolore

Odeur : solvantée

Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³+/- 0,01

Point éclair : ~ 8°C

Emulsionnable : non

Rendement : ~ 0,35 à 0,5 m²/ litre suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.

MODE D'EMPLOI

DECAPVIT s'emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour le décapage de tous types de peintures et vernis en bain ou en pulvérisation : Appliquer directement sur le support à décaper à l'aide d'un pulvérisateur adapté ou immerger directement les pièces dans un bain de décapage. Laisser agir jusqu'à ce que le film soit ramolli ou « frisé ». Sortir si besoin les pièces et éliminer les résidus à l'aide d'une spatule ou d'une brosse. Rincer à l'eau sous pression pour finir. En fonction de l'épaisseur du revêtement, plusieurs applications successives peuvent être nécessaires. Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour la mise en peinture ou autre traitement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, de la chaleur et de la lumière solaire directe. Éviter le rejet dans l'environnement. Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S. Règlementation transport : soumis

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

RECOMMANDATIONS

La température d'utilisation de **DECAPVIT** doit être comprise entre 5°C et 25°C. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à des chaleurs excessives. Bien refermer l'emballage après utilisation. Travailler dans un local aéré et ventilé. Celui-ci devra avoir un équipement électrique protégé. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie**®.

UTILISATION

DECAPVIT est un décapant liquide prêt à l'emploi, spécialement élaboré pour les opérations de décapage des peintures et vernis. La forme liquide de **DECAPVIT** permet une utilisation en pulvérisation et en bain de décapage.

DECAPVIT agit rapidement et en profondeur.

DECAPVIT ne noircit pas le bois et n'attaque pas le verre.

DECAPVIT est particulièrement adapté aux décapages des films de peintures et vernis acryliques, glycérophthaliques, polyuréthanes, époxydiques, silicones haute température, galvanisées, lasures, colles, etc.

LÉGISLATION

DECAPVIT est conforme à la Décision N°455/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'élimination de la mise sur le marché et l'emploi du chlo-rure de méthylène.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d'origine dans des locaux tempérés et ventilés, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur.

